INFORMACJE TECHNICZNE

Multi Seal

Art.: 01.1140.6090
Kartusz 310 ml

Multi Seal to neutralnie utwardzalny, trwale elastyczny uszczelniacz przeznaczony m.in. do spoin sanitarnych, szklarskich i elewacyjnych. Produkt łączy wysoką zdolność kompensacji ruchów z doskonałą elastycznością i zdolnością odzysku pierwotnego kształtu. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do wielu podłoży, takich jak kamień, beton, ceramika i płytki szkliwione, lustra, szkło, drewno, metale oraz liczne tworzywa sztuczne. (Nie zaleca się stosowania na kamieniach naturalnych – w tym przypadku firma Innotec rekomenduje produkt Easy Seal XS.)

Baza:	Alkoksy
Gęstość:	± 1025 kg/m^3
Konsystencja:	Pastowata
Rozpuszczalniki:	Brak rozpuszczalników
Twardość:	17 (Shore A)
Wytrzymałość na rozciąganie:	± 0,90 N/mm² (zgodnie z DIN 53504)
Wydłużenie przy zerwaniu (%):	± 445% (zgodnie z DIN 53504)
Odzyskiwanie sprężyste:	± 100%
Moduł:	± 0,35 N/mm² (przy 100% wydłużeniu) (zgodnie z DIN 53504)
Odporność na temperaturę:	-40°C do +120°C
Odporność na promieniowanie UV:	Bardzo dobra
Odporność na wodę:	Bardzo dobra
Odporność na rozpuszczalniki:	Dobra. Może wystąpić odbarwienie w wyniku kontaktu z niektórymi rozpuszczalnikami.
Odporność na grzyby:	Bardzo dobra
Odporność na spływanie (stabilność):	Dobra
Testy:	Certyfikat EMICODE EC1 Plus (numer licencji 12156/25.04.13)
Warunki aplikacji:	+5°C do +30°C
Rodzaj powierzchni:	Najczęściej spotykane materiały budowlane, takie jak beton, płytki ceramiczne i szkliwione, lustra, szkło, drewno, metal i wiele tworzyw sztucznych (NIE NADAJE SIĘ DO KAMIENIA NATURALNEGO)
Przygotowanie powierzchni:	Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Powierzchnie należy oczyścić środkiem Innotec Multisol lub Innotec Seal and Bond Remover. Powierzchnie plastikowe, porowate lub wyjątkowo trudne do usunięcia należy wstępnie zagruntować środkiem Innotec Repaplast Primer lub Innotec Seal Guard.
Metoda aplikacji:	Nałóż Multi Seal bezpośrednio z kartusza za pomocą pistoletu do kleju (Innotec Pro 2000 Gun , Easy Grip Gun lub Air Sealant Applicator 300). W razie potrzeby wygładź płynem Innotec Seal Fluid .
Tworzenie naskórka:	30 minut (w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%)
Czas do uzyskania braku lepkości:	Po kilku godzinach (w temperaturze 23°C i wilgotności względnej 50%)
Czas utwardzania:	± 2 mm w ciągu 24 godzin (w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%)
Minimalna szerokość spoiny:	4 mm
Maksymalna szerokość spoiny:	20 mm
Maksymalna głębokość spoiny:	Wskazówka: maksymalna głębokość spoiny = (szerokość spoiny / 3) + 6 mm
Maksymalne dopuszczalne odkształcenie:	25%

INNO-TECHNOLOGY POLSKA sp. z o.o.

A member of group
PCS Innotec International N.V.

Możliwość malowania:	Nie nadaje się do malowania
Usuwanie produktu:	Za pomocą Innotec Multisol
Czyszczenie rąk:	Za pomocą Innotec Power Scrubs lub Innotec Safe Hand Clean Plus i wody
Okres przechowywania:	1 rok w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu
Warunki przechowywania:	Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu
Typ kodu partii:	F
Inne szczegóły:	Nie nadaje się do kamienia naturalnego
Certyfikacja CE:	Multi Seal to produkt oznaczony znakiem CE zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011: CE EN 15651-1:2012, F INT-EXT-CC 25LM CE EN 15651-2:2012, G-CC 25LM CE EN 15651-3:2012, XS1 Odpowiednią Deklarację Właściwości Użytkowych (nr DoP 0111400100) można pobrać z naszej strony internetowej.
Kod EAN:	5400563035948

Wszystkie informacje są dostarczane bez zobowiązań i w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie z produktem w normalnych warunkach. W praktyce dostarczone informacje nie mogą w żaden sposób zastąpić testów, które należy przeprowadzić przed pierwszym użyciem produktu. Tylko wcześniejsze przetestowanie produktu może udowodnić, czy produkt jest rzeczywiście odpowiedni (lub nie) do wybranego zastosowania. Z tego powodu nie możemy zaakceptować żadnej odpowiedzialności w razie, gdyby nasze produkty nie zostały użyte zgodnie z podanymi wskazówkami.

Jeśli produkt nie spełni wymagań jakościowych, zwrócimy koszty maksymalnie do wysokości ceny zakupu produktu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i w żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za szkody lub straty wtórne wynikające z użytkowania produktu.

Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania i przechowywania można znaleźć w karcie charakterystyki danego produktu.

INNO-TECHNOLOGY POLSKA SP. Z O.O.

A member of group
PCS Innotec International N.V.