# INFORMACJE TECHNICZNE

# Ultrafill

Art.: 07.1152.0100
Wiadro 1 l

Ultrafill to unikalna, ultralekka szpachlówka na bazie wody do wypełniania i wygładzania ubytków i pęknięć w różnych porowatych materiałach budowlanych wewnątrz pomieszczeń. Dzięki unikalnemu składowi i krótkiej strukturze, Ultrafill nie kurczy się podczas wiązania i jest bardzo łatwy i szybki w aplikacji.

| | |
|---|---|
| Baza: | Dyspersja akrylowa |
| Gęstość: | 450 kg/m³ |
| Konsystencja: | Pasta do smarowania |
| Rozpuszczalniki: | Bez rozpuszczalników |
| Twardość: | 95 (Shore D) |
| Odporność na temperaturę: | -30°C do +70°C |
| Odporność na zapadanie się (stabilność): | Dobra |
| Odporność na wodę: | Nieodporny na długotrwały kontakt z wodą |
| Skurcz: | 0% |
| Warunki aplikacji: | +10°C do +35°C |
| Typ powierzchni: | Najczęściej spotykane porowate materiały budowlane, takie jak beton, cegła, mur, płyty gipsowo-kartonowe, stiuk, drewno itp. Nie nadaje się do stosowania na powierzchniach metalowych i plastikowych. |
| Przygotowanie powierzchni: | Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od kurzu i tłuszczu. Wszelkie luźne części należy usunąć. |
| Metoda aplikacji: | Dokładnie wymieszać przed użyciem. W razie potrzeby można dostosować lepkość, dodając kilka kropli wody. Nakładać Ultrafill bezpośrednio z opakowania szpatułką i wygładzić. W razie potrzeby ponownie wygładzić mokrym szpachelką. W razie potrzeby nałożyć strukturę pędzlem. Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie. |
| Czas otwarcia: | 20 minut |
| Czas utwardzania: | ± 4 mm w ciągu 24 godzin (23°C / 50% wilgotności względnej) |
| Maksymalna grubość warstwy: | 50 mm. Optymalna grubość warstwy: 5-25 mm<br>(jeśli głębokość uszkodzenia > 30 mm, nakładać kilka warstw, zachowując jeden dzień przerwy między każdą warstwą). |
| Maksymalne dopuszczalne odkształcenie: | ± 6% |
| Możliwość szlifowania: | Po ± 2 godzinach (w zależności od grubości warstwy i temperatury) |
| Możliwość malowania: | Dobra, po całkowitym utwardzeniu. Ze względu na ogromną różnorodność rodzajów farb dostępnych na rynku, najlepiej jest wcześniej przetestować farbę. |
| Usuwanie produktu: | Z Innotec Multisol lub wodą |
| Czyszczenie rąk: | Za pomocą Innotec Power Scrubs lub za pomocą Innotec Safe Hand Clean Plus i wody |
| Okres przechowywania: | 1 rok w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu |
| Warunki przechowywania: | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem. |
| Typ kodu partii: | F |
| Kod EAN: | 5400563027707 |

INNO-TECHNOLOGY POLSKA sp. z o.o.



A member of group
PCS Innotec International N.V.

Wszystkie informacje są dostarczane bez zobowiązań i w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie z produktem w normalnych warunkach. W praktyce dostarczone informacje nie mogą w żaden sposób zastąpić testów, które należy przeprowadzić przed pierwszym użyciem produktu. Tylko wcześniejsze przetestowanie produktu może udowodnić, czy produkt jest rzeczywiście odpowiedni (lub nie) do wybranego zastosowania. Z tego powodu nie możemy zaakceptować żadnej odpowiedzialności w razie, gdyby nasze produkty nie zostały użyte zgodnie z podanymi wskazówkami.

Jeśli produkt nie spełni wymagań jakościowych, zwrócimy koszty maksymalnie do wysokości ceny zakupu produktu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i w żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za szkody lub straty wtórne wynikające z użytkowania produktu.

Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania i przechowywania można znaleźć w karcie charakterystyki danego produktu.

INNO-TECHNOLOGY POLSKA sp. z o.o.



A member of group
PCS Innotec International N.V.